

304 FORTIPRIME ED

Greitai džiustantis vienkomponentis pramoninis alkininis cinko fosfato gruntas.

DENGIMAS:

Antikorozinis gruntas, dengiamas ant abrazyviniu būdu nuvalyto paviršiaus alkininėje dažymo sistemoje. Galima iškart dengti viršutinę alkininę dangą. Taip pat naudojamas kaip vieno sluoksnio sistema metalo konstrukcijoms patalpose.

PANAUDOJIMAS

Skiedimas: Dengiant beorio, beorio su oru purškimo įranga, teptuku ar voleliu produkto skiesti nereikia. Tam tikromis aplinkybėmis galima skiesti nedideliu X5100 skiediklio kiekiu, kad išgauti tinkamą klampumą.

Dengimo sąlygos: Temperatūra turi būti bent 5°C, kad suformuoti tinkamą sluoksnį. Paviršiaus temperatūra ne mažesnė kaip 3°C virš rasos taško. Dengimo ir džiovimo metu patalpas gerai vėdinkite tam, kad sumažinti išgarintų skiediklio dalelių kiekį. Tai yra būtina geram džiovimui.

Dengimo būdas: Dengiama pasirinktinai: beoriu arba beoriu su oru būdu. Dengiant teptuku, gali būti padengtas skirtingas sluoksnio storis, galimi nubėgimai.

DENGIMO INFORMACIJA

	Beoris purškimas	Beoris su oru purškimas
Skiediklis	X5100	X5100
Kiekis	0-5 %	0-10 %
Purškimo antgalis	min 0,015 colių	min 0,015 colių
Slėgis	140-160 bar	70-100 bar
Sauso sluoksnio storis	60-80 μm	60-80 μm

	Teptuku-voleliu	Orinis purškimas
Skiediklis	S5102	X5100
Kiekis	0-5 %	10-20 %
Purškimo antgalis		1,5-2 mm
Slėgis		3-4 bar
Sauso sluoksnio storis	60 μm	60 μm

Įrankių valymas: Įrankius valyti skiedikliu X5100 tuoj pat po naudojimo.

FIZINIAI DUOMENYS

Blizgumas	Matinis
Spalvos	Juoda, pilka, SB100
Kietų dalelių tūris	50 %
Lakių medž. kiekis	450 gr/ltr
Tankis	Esant 20°C 1,40 kg/ltr
Sauso sluoksnio storis	Standartiškai: 60-80 μm (priklauso nuo padengimo būdo)
Teorinė išeiga	Esant sauso sluoksnio storiui 60 μm-8,3 m ² /ltr
Praktinė išeiga	Praktinė išeiga priklauso nuo įvairių sąlygų. Rekomendacija beoriui purškimui: Didelių dimensijų: 70 % teorinės išeigos. Mažų dimensijų: 50 % teorinės išeigos.
Atsparumas temperatūrai	Iki 120°C/248°F (sausą aplinką)

Džiūvimo laikai: esant 20°C

Nuo dulkių po 0,5 val. Perdažymui po 30 min., naudojant BariLine produktus, kitu atveju po 12 val.

Džiūvimo metu aplinkos drėgmė neturi viršyti 80 %. Be to, vengti bet kokio kontakto su drėgme.

304 FORTIPRIME ED

POVEIKIS APLINKAI IR SVEIKATAI

Žymėjimas	Vadovautis ES 67/548/EEG ir pavojingų medžiagų direktyvomis.
	Pavojingas ir erzinantis patekus ant odos, į akis ir įkvėpus. Patekus į akis, nedelsiant plauti akis dideliu kiekiu vandens ir susisiekti su medikais. Dengimo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
UN	1263

PRODUKTO INFORMACIJA

Įpakavimas	20 litrų kibirėliuose ir 200 litrų statinėse. Skiedikliai 25 litrų kibirėliuose arba 200 litrų statinėse.
Saugojimo laikas	Neatidarytas, sandariai uždarytas talpas laikyti 12 mėnesių, saugoti esant temperatūrai nuo 5°C iki 40°C.
Dėmesio	Kadangi Baril Coatings B.V. neturi jokios įtakos dengimo metodams ir sąlygoms, įmonė neprisiima jokios atsakomybės.

GARANTIJA IR NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

Techninis aprašymas ir kita spausdinta informacija mūsų žiniomis yra teisinga ir tiksli. Produktams yra suteikta ribota garantija. Dėl ribotos garantijos rašto kreiptis į Baril Coatings, įmonė yra atsakinga už šio produkto pardavimą. Bet kurios sudedamosios dalies pakeitimas arba netinkamas naudojimas anuliuoja garantiją, nebent pakeitimas būna raštiškai patvirtintas Baril Coatings. Jokios kitos garantijos nėra taikomos. Mes neprisiimame atsakomybės už dengimą, darbų atlikimą ar žalą atsiradusias dengimo metu.